

MESSICO

Scheda Tecnica Prodotto / Product Technical Sheet

| | |
|---|--|
| Materia Prima/ Raw Material | Croste Bovine/ Bovine Split |
| Rifinitura/ Finishing | Transfer |
| Taglia media/ Average Size | Media/Avg 15-22 sf (1.3 - 2.0 sqmt) |
| Peso/ Weight | Media/Avg 1,10 kg |
| Spessore/Thickness | 1.4- 1.6mm |
| Aspetto/Texture | Liscio / Smooth |
| Colori Disponibili/ Colors Available | N° standard colors |
| Applicazioni/ Applications | Pelletteria /Leathergoods |
| Destinazioni/ Use | Borse, Accessori/Handbags, Accessories |
| Certificazioni di Sistema / System Certifications | LWG Silver Rated |
| | RINA ISO 9001 |
| | UNIC Social Accountability |
| Prestazioni/Performance | Uso Comune/Standard Use |
| Note/Considerations | |

Capitolato tecnico / Physical properties

| Proprietà / Properties | Norma / Test Method | Prestazioni / Performance |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Flessione / Flexing Resistance 10.000 cicli / cycles | UNI EN ISO 5402 | Nessuna Rottura / No Cracks |
| Solidità Colore alla Luce / Color Fastness to Light | UNI EN ISO 105 B02 | ≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Solidità Colore alla Goccia d'Acqua / Water Drop Fastness | UNI EN ISO 15700 | ≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Adesione Rifinitura/Finish Adhesion | UNI EN ISO 11644 | ≥ 10 N/10 mm |
| Invecchiamento in Cella Climatica/Color Fastness to Ageing 72 h 50 °C 90% r.H. | UNI EN ISO17228 - 7B | ≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Solidità Colore allo Strofinio / Color Fastness to Rubbing | | |
| 100 cicli a secco/dry | UNI EN ISO 11640 | ≥ 3 Scala dei Grigi/Grey Scale |
| 20 cicli a umido/wet | UNI EN ISO 11640 | ≥ 3 Scala dei Grigi / Grey Scale |
| Determinazione PH / PH | UNI EN ISO 4045 | ≥ 3.5/4 |
| Resistenza all'abrasione a secco / Abrasion resistance 3200 cicli/ cycles | UNI EN ISO 13520 (9 kPa) | Nessuna abrasione / No Abrasion |
| Resistenza a trazione / Tensile Strength | UNI EN ISO 3376 | ≥ 10 N/mm ² |
| Carico di strappo / Tear Resistance | UNI EN ISO 3377-1 | ≥ 15 N |

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH (Regolamento CE n.1907/2006)

This article is processed in conformity with Reach Regulation

Pulizia/Maintenance

In caso di macchia, tamponare immediatamente con un panno umido pulito o una spugna assorbente. Per evitare aloni, non strofinare la macchia con forza né esercitando pressione. Una goccia di detergente neutro su panno umido può aiutare a rimuovere lo sporco. Testare il trattamento in area non visibile.

If a spill or spot should occur, blot immediately with a clean, absorbent wet cloth or sponge. Do not rub the spot with force or pressure. A drop of mild soap on a damp cloth may remove the dirt. Test first on a non noticeable area.